

QUARZO PAINT

SCHEDA TECNICA:

Pittura al quarzo per facciate e manufatti in muratura esposti all'esterno. A granulometria medio-fine a base di resine selezionate in soluzione acquosa, quarzi selezionati e speciali pigmenti inorganici resistenti alla luce. Di aspetto vellutato, non è sensibile all'alcalinità del supporto, buona idrorepellenza e traspirabilità del vapore acqueo. Resistente agli agenti atmosferici e allo sfarinamento.

COLORE:

- Bianco.
- Tinte della cartella colori per esterno.
- Su richiesta colori al campione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Il fondo deve essere asciutto, libero da ogni contaminazione e preparato con cura mediante spazzolatura meccanica o manuale o lavaggio con idropulitrice, valutando la natura e l'intensità dello sporco. Accertare bene l'assenza di efflorescenze, di parti incoerenti e deboli, di disarmanti, cere, olio e tutto ciò che può compromettere l'adesione. Applicare la 1° mano di QUARZO PAINT diluita con ca. il 35% d'acqua e dopo l'essiccazione applicare la 2° mano diluita con ca. il 10/15% di acqua (può variare a secondo del fondo da trattar

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- e). - Applicazione: pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.
- Temperatura supporto minima : + 5 °C
- Temperatura supporto massima : + 45 °C
- Temperatura esterna minima : + 10 °C
- Temperatura esterna massima : + 35 °C
- Diluente : acqua.
- Diluizione : 15/35 %

CONFEZIONI:

Latta da 2,5 lt. - 5 lt. - 13 lt.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Viscosità:	alta.
Aspetto:	opaco.
Contenuto solido:	in peso 68% ca.
pH:	7,7.
Stato fisico:	liquido pastoso.
Spessore del film secco:	80 micron
Punto di infiammabilità:	non infiammabile.
Essiccazione:	fuori polvere 2/3 h secco al tatto 4/6 h totale 28 gg.
Intervallo di sovrapposizione:	12 h.
Stabilità allo stoccaggio:	36 mesi.
Resa teorica:	50 mq a latta con 2 mani